



SwdRheinol Hydralube HLP

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100

Гидравлическое масло, согласно нормам DIN 51524, Часть 2

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Hydralube HLP - гидравлическое масло. Производится из высококачественных минеральных базовых масел, в комбинации с современным пакетом присадок. Отвечает и превосходит требования DIN 51524 часть 2, а также имеет следующие преимущества:

- хорошая деэмульгация
- отсутствие образования излишнего количества пены в случае попадания пузырьков воздуха
- стабильные характеристики при высоком давлении
- устойчивость к окислению и термическому разложению
- надежная защита от коррозии
- совместимость с различными покрытиями и герметиками
- хорошая фильтруемость

SwdRheinol Hydralube HLP - используется в мобильных и стационарных гидравлических системах. Рекомендуется для строительной техники и промышленного оборудования, в частности для легконагруженных подшипников качения и скольжения, прессов и прочего оборудования (агрегатов), согласно предписания производителя.

Спецификации

- ❖ DIN 51524 Teil 2
- ❖ ISO 6743/4
- ❖ AFNOR NF E 48 602
- ❖ DENISON HF-0, HF-1, HF2

Типичные характеристики

SwdRheinol Hydralube HLP	Ед. Изм	Показатели						Метод испытания
Классификация по ISO-VG		10	22	32	46	68	100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	852	856	873	874	885	894	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	10,1	21,8	32,4	45,8	68,0	99,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	2,68	4,27	5,38	6,80	8,75	11,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		101	100	100	102	100	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-36	-30	-33	-27	-24	-18	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	175	210	226	232	238	248	DIN ISO 2592
Воздухоотделение при 50°C	мин.	3	3	4	5	8	11	DIN 51 381
Содержание воды	вес/%	<0,02						DIN 51 777 T.1
FZG тест износа A / 8.3 / 90 / 20	°C	-	-	≥12	≥12	≥12	≥12	DIN 51 354 T.2
Артикул № :		34010	34022	34032	34046	34068	34090	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com